Anexa nr. 1 (Lecţia 9).

Condiţii tehnice de calitate ale cerii de albine

Specificare	CALITATEA			
	Calitate Superioară	Calitatea I	Calitatea a II-a	Calitatea a III-a
Provenienţă	ceară de la topirea capacelor rezultate la extracţia mierii din faguri în care nu s-a crescut puiet şi din faguri rezultaţi din rame clăditoare.	ceară de la topirea capacelor rezultate la extracţia mierii din faguri în care s-a crescut puiet, „crescături” de ceară şi faguri noi.	faguri vechi şi reziduuri de faguri prin presare la cald.	din reziduuri prin presare la cald sau din reziduuri de faguri prin folosirea de solvenţi organici.
Culoare	albă, uniformă în toată masa	gălbuie până la galbenă, uniformă în toată masa	galben-brun sau cenuşiu-deschis cu nuanţă gălbuie, galben-închis, galben-portocaliu cu reflexe roşietice până la brun-închis, în spărtura uniformă cel puţin jumătatea superioară a blocului se admite o culoare mai închisă şi neuniformă	galben-portocaliu cu reflexe roşietice până la brun-închis, în spărtură culoare neuniformă, mai deschisă în mijlocului blocului
Gust	aproape fără gust			
Miros	caracteristic, fără miros străin			caracteristic procesului de obţinere
Consistenţa	frământată între degete devine plastică, fără luciu pronunţat, uşor amorfă, puţin lipicioasă, se lipeşte uşor de cuţit şi nu se lipeşte de dinţi, nu lasă urme de grăsime pe degete, în formă de fir se rupe scurt, presată în foi subţiri este omogenă, transparentă sau aspect uşor amorf, fără luciu.			frământată între degete devine plastică cu aspect amorf puţin lipicioasă, se lipeşte puţin de cuţit şi de dinţi, nu lasă urme de grăsime, se trage greu în fir care se rupe scurt, se presează greu în foi subţiri, cu aspect amorf